

DUPLI-COLOR CAR'S RALLYE LACK

Technisches Merkblatt



Für Kontrast- und Teillackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke. Auch für Felgen und Karosserie einsetzbar.

Art.-Nr.: 385865, 693854, 385896, 693885, 385872, 693878, 651953, 693892, 652240, 724961, 652233, 100010, 100011, 540653

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
 Sehr gute Deckkraft
 Ausgezeichnete Haftung
 Guter Verlauf, glatte Oberfläche
 Schnelltrocknend
 Geeignet für das Lackieren und Reparieren von
 Objekten im Innen- und Außenbereich
 Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
 Kratz-, stoß- und schlagfest
 Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter
 Elastizität
 Polierfähige, schmutzunempfindliche Oberfläche
 Bedingt benzinfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Nitrokombi-Lack (NC)
 Farbname:
 ◦ schwarz
 ◦ weiß
 Geruch: Lösemittel
 Glanzgrad Wert:
 ◦ glänzend, 75
 ◦ hochglänzend, 85
 ◦ matt, 10 ±2
 ◦ seidenmatt, 25 ±5
 Ergiebigkeit:
 ◦ 400 ML – 1.3 m²
 ◦ 600 ML – 1.3 m²
 ◦ 400 ML – 1.3 m²
 Staubtrocken: 10 min
 Griffest: 50 min
 Durchgetrocknet: 24 h
 Überlackierbar: 24 h
 Untergründe: Objekten im Innen- und
 Außenbereich
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
 Flammpunkt: n.a.
 Temperaturbeständigkeit: 80 °C
 Lagerstabilität: 10 Jahre
 Inhalt:
 ◦ 400 ML
 ◦ 600 ML

Hinweise zur Benutzung

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrosten.

Unebene Oberflächen egalisieren (spachteln, schleifen).

Falls nicht gespachtelt werden muß, Haftgrund aufsprühen.

Ansonsten auf die feingeschliffene Spachtelfläche Filler auftragen. Zuvor ist die Reparaturstelle großzügig abzukleben.

Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, Karosserie-Falzen und -Kanten abzukleben.

Lackieren:

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Evtl. Probesprühen

Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.

Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.

Den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten aufsprühen.

Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 10. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.