

DUPLI-COLOR FILLER AUTOMOTIVE**Technisches Merkblatt**

Die ideale Grundierung, speziell geeignet für Eisen und Stahlblech (Autokarosserien).

Mit DUPLI-COLOR Filler können leichte Vertiefungen, Kratzer und ähnliche Lackbeschädigungen in einem Arbeitsgang grundiert und feingespachtelt werden.

Art.-Nr.: 133787, 191831

Qualität & Eigenschaften

- Füllgrundierung in Nitro-Kombi-Qualität
- Sehr hohe Füllkraft
- Bietet einen guten Korrosionsschutz
- Ausgezeichnete Haftung
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Bildet eine geschlossene Oberfläche
- Leichte Schleifbarkeit
- Wasserfestigkeit
- Gute Sprühfähigkeit
- Schnelle An- und Durchtrocknung

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Nitrokombi-Lack (NC)
- Farbname: beige
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad Wert: matt, 10 ±2
- Ergiebigkeit:
 - 150 ML – 0.3 m²
 - 400 ML – 0.3 m²
- Staubtrocken: 10 min
- Griffest: 30 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Überlackierbar: 2-4 h
- Untergründe: Eisen und Stahlblech (Autokarosserien)
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Flammpunkt: n.a.
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt:
 - 150 ML
 - 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Dose vor Gebrauch 3 Minuten schütteln.

Voraussetzung für eine einwandfreie Ausbesserung ist die sorgfältige Vorbehandlung des Untergrundes: Roststellen zuvor mit Rostumwandler behandeln, sonstige größere Blechverbeulungen bis auf das blanke Metall anschleifen und ausspachteln.

Nach Trocknung mit 240er Wasserschleifpapier glattschleifen.

Das Produkt dient bei leichten Vertiefungen, Kratzern oder ähnlich feinen Lackbeschädigungen gleichzeitig als Grundierung und Filler.

Die Schadenstelle ist lediglich mit Wasserschleifpapier anzuschleifen und anschließend mit DUPLI-COLOR Filler zu übersprühen.

Wenn notwendig, kann nach 30 Minuten eine zweite Schicht aufgetragen werden.

Nach Trocknung (ca. 2 Stunden) mit 600er Wasserschleifpapier mit reichlich Wasser die Fläche mit kreisenden Bewegungen glattschleifen, die angrenzende Lackfläche hierbei gleichfalls leicht anschleifen, um so einen guten Übergang zu schaffen.

Nach dem Schleifen die Fläche gut abwaschen und trocknen lassen.

Dann wird mit DUPLI-COLOR Auto-Spray fertig lackiert.

Überlackierbar mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken; nicht auf Kunstharzlacke sprühen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 10. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.